

**Ceram P****چسب سرامیک MC-P**

چسب پودری جهت نصب سرامیک

شرح

نصب کاشی و سرامیک در کف ساختمان‌ها با استفاده از دوغاب سیمان و ماسه نه تنها باعث وقفه در اجرای عملیات می‌شود و زمان اجرای کار را به میزان زیاد افزایش می‌دهد بلکه از استحکام کمتری برخوردار بوده و در بیشتر نقاط زیر سرامیک‌ها خالی مانده و باعث شکست سرامیک و افزایش هزینه‌های اقتصادی می‌گردد لذا استفاده از چسب کاشی پودری با خصوصیات ویژه‌ای که توضیح داده خواهد شد سبب تسریع در اجرا و اقتصادی شدن عملیات خواهد شد.

مصارف

- چسباندن سرامیک بر روی سطوح سنگی موزائیک و سیمانی
- نصب قرنیزهای سنگی
- انجام کارهای ظریف و دقیق که نیاز به چسبندگی بالا و مقاوت زیاد دارد
- زیر سازی سطوح ناهموار و مستحکم

خصوصیات ویژه

این چسب بر پایه سیمان تولید می‌شود و در مقابل رطوبت و آب کاملاً مقاوم می‌باشد مواد موجود در چسب کاشی و سرامیک پودری قدرت انعطاف پذیری زیادی به آن خواهد داد و ضمناً باعث چسبندگی بیشتر می‌شود. چسب سرامیک پودری به راحتی با آب مخلوط می‌شود و پس از خشک شدن در برابر آب، رطوبت، سرما و گرما پایدار و با دوام است. از خصوصیات ویژه دیگر آن چسبندگی خوب به مصالح ساختمانی، کاهش بار مرده ساختمان و کاربرد بسیار آسان آن است.

میزان مصرف

میزان مصرف چسب MC-P بستگی کامل به سطح زیر کار و سرامیک موجود دارد. در حالت استاندارد سطح به ازاء هر متر مربع ۲/۵ ای ۳/۵ کیلوگرم پودر چسب سرامیک مصرف می‌شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	پودر
رنگ	خاکستری
وزن مخصوص	۲/۳ gr/cm ³
درجه حرارت زمان کار	۷ الی ۴۰ درجه سانتی گراد
PH	۱۱

نکات ضروری جهت استفاده

بعد از تمیز و آماده کردن زیر سازی باید دو پیمانانه حجمی از پودر را با تقریباً یک و نیم پیمانانه حجمی از آب مخلوط کرد تا خمیری همگن به دست آید. مخلوط باید به مدت ۱۵ دقیقه کاملاً مخلوط شود و سپس آن را به وسیله ماله شانه دار مصرف نمود و در صورت افزایش مقاومت می‌توان از چسب بتن استفاده نمود. سرامیک‌ها بایستی در مدت ۱۰ دقیقه بر روی ملات خمیری نصب گردند و بعد از ۲۴ ساعت که به استحکام نهایی خود رسیدند می‌توان بند کشی کرد. برای ملات‌های ضخیم می‌توان مقداری سیمان و خاک سنگ در مخلوط چسب سرامیک اضافه شود.

برای دیوار و داخل استخر حتماً بین ۷ تا ۱۰ درصد وزن چسب سرامیک از چسب بتن آب بندی استفاده شود. چسب سرامیک را در شرایط متعارف و به دور از رطوبت به مدت ۶ ماه می‌توان نگهداری نمود.

بسته بندی

MC-P در کیسه‌های ۲۵ کیلوگرمی عرضه می‌گردد.

طریقه نگهداری

MC-P دمای لازم برای نصب چسب کاشی حداقل ۵ الی ۲۵ درجه سانتی گراد می‌باشد. مدت نگهداری بدور از رطوبت، یخ زدگی، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید تا ۶ ماه در بسته بندی اولیه و باز نشده امکان پذیر خواهد بود. در شرایط و دمای خارج



از محدوده ذکر شده با مجموعه بتن پاس تماس حاصل فرمائید.

موارد بهداشت و ایمنی

در هنگام استفاده از این ماده سعی شود از تماس با پوست و چشم جلوگیری شود. جهت پیشگیری بهتر است از دستکش و عینک استفاده شود، در صورت تماس با مقدار فراوانی آب شستشو داده و به پزشک مراجعه شود.

تأییدیه کیفیت

تمامی محصولات که توسط شرکت بتن پاس تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند.