

Tile Sive A**چسب سنگ نما آنتیک TS-A**

مخصوص نصب سنگ های نما و آنتیک بر روی سطوح خارجی ساختمان

شرح

TS-A بر پایه پلیمرهای مصنوعی و پودرهای میکرونیزه معدنی و ترکیبات آبیوند کننده ساخته شده از نظر خاصیت ارتجاعی دارای خواص بسیار بالایی است و در مقابل عوامل جوی به هیچ وجه پوسته نشده و با دفع رطوبت باعث ایجاد حالت چسبندگی قوی روی سطح مورد نظر را دارد.

تکنولوژی تولید انواع چسب در صنایع ساختمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بنابراین تولید کنندگان در صدد تولید انواع چسب با خواص و قابلیت های مختلفی هستند.

مصارف

- TS-A جهت چسباندن سنگ های نما و سنگهای آنتیک بر روی نمای درونی و بیرونی ساختمانی
- زیباسازی بناهایی که سطوح بتنی یا سیمانی دارند
- مکانهایی که نیاز به وزن کمتر و سرعت اجرای بالاتر دارند
- سازه هایی که دارای کشش ها، انقباض و انبساط حجمی هستند

خصوصیات ویژه

- باعث سالم نگه داشتن و واترپروف کردن نمای ساختمانی می گردد
- مقاوم در برابر آب رطوبت، سرما و گرما و ...
- چسبندگی خوب به مصالح ساختمانی و کاهش بار ساختمانی و کاربرد بسیار آسان

میزان مصرف

مقدار مصرف TS-A بستگی به سطح زیر کار و داشته و به طول معمول برای هر متر مربع مقدار ۵-۴ کیلوگرم از این محصول توصیه می شود

شرایط نگهداری

TS-A را می توان در دمای بین 10°C تا 27°C بدور از تابش مستقیم نور خورشید به مدت ۶ ماه نگهداری نمود.

نحوه مصرف و نکات ضروری

سطح زیر کار بایستی خشک و تمیز و بدون چربی بوده و دارای قدرت نگهداری کافی باشد در صورتیکه سطح کار قبلا پوشش دیگری از جمله کاغذ دیواری داشته باشد ابتدا باید کاغذ را از دیوار جدا کرده سپس با کمک پرایمر، زیرسازی نمود. زیر کارهایی که با گچ انجام شده است بایستی قبل از نصب چسب کاشی با پرایمر آغشته شود (پرایمر محلول رقیق چسب بتن پرایمر می تواند باشد) جهت نصب کاشی روی کاشی بایستی اول هر گونه چربی از روی سطوح کاشی پاک نموده و بوسیله تیشه مقداری از لعاب کاشی قدیمی برداشته شود. بوسیله ماله یا کاردک شانه دار چسب به وسعت حداکثر یک متر مربع و ضخامت ۳ الی ۴ میلیمتر روی دیوار پهن نمائید و در مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه کاشی ها را روی چسب نصب نمائید سپس با یک ضربه در محل خود محکم کنید و چنانچه در این مدت کاشی روی دیوار نصب نشود.

پوسته ایجاد شده بر روی چسب از چسبندگی به کاشی جلوگیری خواهد کرد. کاشی های نصب شده بر روی دیوار بعد از ۴۸ ساعت به استحکام نهایی خود می رسند و بعد از این مدت می توان بند کاشی را شروع نمود و به فاصله دو روز پس از بند کاشی سطح مورد نظر قابل استفاده است. دمای لازم برای نصب با چسب کاشی حداقل ۵ درجه بالای صفر است و در دمای پایین تر باید از نصب خودداری نمود. برای نصب با چسب کاشی باید حداقل ۶۰٪ پشت کاشی به چسب آغشته گردد.

مدت نگهداری چسب کاشی ۶ ماه در ظروف در بسته می باشد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	خمیری
رنگ	سفید
وزن مخصوص	1/4 gr/cm ³
PH	۷

بسته بندی

در بسته بندی های ۵، ۱۲ و ۲۵ کیلوگرمی عرضه می گردد.

موارد بهداشت و ایمنی

در هنگام استفاده از این ماده سعی شود از تماس با پوست و چشم جلوگیری شود. جهت پیشگیری بهتر است از دستکش و عینک استفاده شود، در صورت تماس با مقدار فراوانی آب شستشو داده و به پزشک مراجعه شود.

تأییدیه کیفیت

تمامی محصولات که توسط شرکت بتن پاس تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند.

