

Tile Sive P**چسب کاشی پلیمری TS-P**

چسب خمیری جهت نصب کاشی روی دیوار
در ابعاد بزرگ و سنگین

شرح

TS-P بر پایه پلیمرهای مصنوعی، پودرهای میکرونیزه معدنی و ترکیبات شیمیایی آب بند کننده فرموله شده است که چسبندگی بسیار خوبی به انواع مصالح دارد و پس از خشک شدن و گیرش به هیچ وجه در آب حل نخواهد شد.

چسب های کاشی تولیدی این شرکت با توجه به سطح زیر کار و میزان چسبندگی مورد نیاز در چهار نوع قابل عرضه می باشد.

- چسب کاشی نرمال
- چسب کاشی پلیمری
- چسب کاشی آنتیک
- چسب کاشی پودری

تولید این محصولات با استانداردهای
ASTMC482, BSEN12003, DINEN1348, BSEN1324
مطابقت دارد.

مصارف

- چسباندن کاشی روی کاشی قدیمی
- چسباندن کاشی بر روی سطوح گچی، چوبی و یا سنگی
- سازه های که دارای کشش، انقباض و انبساط حجمی است
- بتن های پیش ساخته که سطحی صاف دارند
- ساختمانی که نیاز به وزن کمتر و سرعت اجرایی بالایی دارد
- ساخت بتن و ملات آب بند

خصوصیات ویژه

- مقاومت بسیار بالا
- سهولت در نصب کاشی
- صرفه جوی در وقت و هزینه
- استحکام در برابر حرکت های ساختمان (لرزش، انقباض و انبساط)
- قابل استفاده بر روی دیوارهای سیمانی، بتنی، کاشی قدیمی، سنگ، موزائیک و حتی گچ
- نصب بدون تخریب و برداشتن زیر کار قدیمی

■ انعطاف پذیری بسیار مناسب (P- TS-P)

■ آب بند و حل نشدن در آب پس از خشک شدن (P- TS-P)

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

وزن مخصوص	۱/۴ gr/cm ³
رنگ	سفید
حالت فیزیکی	خمیری
PH	۷
دمای کار	۱۰°C الی ۳۵°C

میزان مصرف

میزان مصرف بستگی به نوع زیر کار و چگونگی برجستگی های پشت کاشی و سرامیک داشته و به طور معمول برابر ۲/۵ کیلوگرم برای هر متر مربع می باشد.

نحوه مصرف

سطح زیر کار بایستی خشک و تمیز و بدون چربی بوده و دارای قدرت نگهداری کافی باشد در صورتی که سطح کار قبلاً پوشش دیگری از جمله کاغذ دیواری داشته باشد ابتدا باید کاغذ را از دیوار جدا کرده و سپس با کمک پرایمر، زیر سازی نمود. زیر کارهایی که با گچ انجام شده بایستی قبل از نصب چسب کاشی با پرایمر آغشته شود (پرایمر محلول رقیق چسب بتن آبنندی می باشد).

جهت نصب کاشی روی کاشی بایستی اول هر گونه چربی از روی سطوح کاشی پاک نموده و به وسیله تیشه مقداری از لعاب کاشی قدیمی برداشته شود. به وسیله ماله یا کاردک شانه دار چسب به وسعت حداکثر یک متر مربع و ضخامت ۳ الی ۴ میلیمتر روی دیوار پهن نمائید.

■ در مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه کاشی ها روی چسب نصب شود سپس



بایک ضربه در محل خود محکم گردد و چنانچه در این مدت کاشی روی دیوار نصب نشود پوسته ایجاد شده بر روی چسب از چسبندگی به کاشی جلوگیری خواهد کرد .

■ کاشی های نصب شده بر روی دیوار بعد از ۴۸ ساعت به استحکام نهایی خود می رسند و بعد از این مدت می توان بند کاشی را شروع نمود و به فاصله دو روز پس از بند کاشی سطح مورد نظر قابل استفاده می باشد .

■ برای نصب با چسب کاشی باید حداقل ۶۰٪ پشت کاشی به چسب آغشته گردد . مدت نگهداری چسب کاشی ۶ ماه در ظروف در بسته می باشد .

بسته بندی

TS-P در سطل های ۵، ۱۲ و ۲۵ کیلوگرمی عرضه می گردد .

طریقه نگهداری

دمای لازم برای نصب چسب کاشی حداقل ۵ الی ۲۵ درجه سانتی گراد می باشد . مدت نگهداری بدور از رطوبت ، یخ زدگی ، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید تا ۶ ماه در بسته بندی اولیه و باز نشده امکان پذیر خواهد بود . در شرایط و دمای خارج از محدوده ذکر شده با مجموعه بتن پاس تماس حاصل فرمائید .

موارد بهداشت و ایمنی

در هنگام استفاده از این ماده سعی شود از تماس با پوست و چشم جلوگیری شود . جهت پیشگیری بهتر است از دستکش و عینک استفاده شود ، در صورت تماس با مقدار فراوانی آب شستشو داده و به پزشک مراجعه شود .

تأییدیه کیفیت

تمامی محصولات که توسط شرکت بتن پاس تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند .