

**Pointing 530****پودر بندکشی MP-530**

پودر درزبندی کاشی و سرامیک و آبنده کننده

**شرح**

استفاده از ترکیبات آماده برای بند کاشی با توجه به شرایط و ویژگی محل اجرای کار و نوع قطعات و مصالح مورد کاربرد می تواند در بهبود کیفیت افزایش دوام و استحکام، تأمین زیبایی و سرعت اجرا نقش کارساز و مؤثرتری داشته باشد. مصرف چنین موادی در عملیات ساختمانی، علاوه بر دستیابی به برتری های فنی و تأمین تسهیلات اجرایی از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه است

**مصارف**

- جهت درز بندی کاشی و سرامیک
- قطعات سیمانی و بتنی
- قطعات بنایی، سفالی و گچی
- کلیه درزها و بندهایی تا عمق ۵ میلی متر

**آماده سازی سطح برای رنگ آمیزی**

این ماده پودری است که به راحتی با آب مخلوط شده و خمیری انعطاف پذیر با کارایی مناسب تولید می کند که مصرف آن در بند کاشی قطعات مختلف ساختمانی دارای امتیازات زیر است: خمیر حاصل از اختلاط آب، بندکشی های تا ۵ میلی متر را بدون ترک خوردگی و عارضه انقباض و با قدرت چسبندگی و پیوستگی زیاد پر می کند.

- زیبایی، دوام و استحکام قطعاتی را که با این ماده بند کاشی می شوند تضمین می نماید.
- در مقابل نفوذ آب و رطوبت از مقاومت قابل ملاحظه ای برخوردار است.
- مصرف این ماده با کمی چسب بتن قابل اطمینان مستحکم، بادوام، راحت و سریع می باشد.

**میزان مصرفی**

برای کاشی های ۱۵ × ۱۵ با بندهای ۳ میلی متر حدوداً ۲۵۰ گرم پودر برای یک متر مربع سطح کافی است.

**مشخصات فیزیکی و شیمیایی**

پودر	حالت فیزیکی
در رنگ های مختلف	رنگ
۲/۵۶-۲/۷۸ gr/cm <sup>3</sup>	وزن مخصوص
در آب	قابلیت اختلاط
تا ۸۰ °C	ثبات حرارتی
بین ۵ °C تا ۳۵ °C	دمای محیط مصرف

**نحوه مصرف و نکات ضروری**

ماده بند کاشی به رنگ های طوسی برای کف و سطوحی که بیشتر در مجاورت رطوبت قرار دارند و پودر به رنگ های مختلف برای دیوارها به کار می رود. قبل از مصرف کلیه بندهای مورد نظر باید به یک اندازه تراشیده و تمیز شود و بعداً با برس مرطوب کاملاً گردگیری شود. بندکشی باید حتماً با کاردک لاستیکی انجام و عمق بندها کاملاً پر شود قبل از خشک شدن ماده بند کاشی، باید اسفنج مرطوبی را روی سطح کار کشیده تا پستی بلندی پیرامون بندها محو گردد و پس از خشک شدن کامل نیز با پارچه تمیز سطح کار باید صیقل داده شود. بند کاشی را نباید در هوای زیر ۵ درجه سانتیگراد یا در گرمای زیاد و یا در مجاورت آب انجام داد. برای ایجاد هماهنگی بین رنگ ماده مخصوص بندکشی با رنگ اصلی قطعات مورد بند کاشی، توصیه می شود که خمیر آماده شده را با رنگ اصلی کاملاً مخلوط کرد برای اطمینان بیشتر توصیه می شود مقداری از ماده بندکشی را که با رنگ اصلی مخلوط شده در لایه نازک به عنوان نمونه کار اجرا نمود تا پس از خشک شدن رنگ واقعی آن را مشخص نمود. پودر بند کاشی را معمولاً ۲۴ ساعت پس از نصب کاشی یا سرامیک بایستی روی سطح کار مصرف نمود و در طول ۲ روز چندین بار روی بندها آب به آرامی پاشیده شود. جهت حصول استحکام فوق العاده بالا استفاده از چسب بتن آب بندی توصیه می شود. این ماده در ظروف

### زمان نگهداری

۱۲ ماه در صورت نگهداری بر طبق شرایط استاندارد.

### تاییدیه کیفیت

تمامی محصولات که توسط شرکت بتن پاس تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند

در بسته به دور از رطوبت و فشار به مدت ۶ ماه قابل نگهداری می باشد.

### بسته بندی

MP در در کیسه های ۱۰ کیلوگرمی عرضه می شود.

### انبارداری

در محیط سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و بارندگی و دمای خشک و خنک نگهداری نمایند.

