



## Oil finish 225

### روغن قالب امولسیون OF-225

روغن آزاد کننده قالب بر پایه مواد شیمیایی قابل رقیق شدن با آب

#### شرح

روغن قالب آماده مصرف با قابلیت رقیق شدن در آب که علاوه بر آزاد کنندگی آسان قالب برای محیط زیست نیز بدون زیان می باشد. OF-225 قبل از بتن ریزی روی سطوح قالب پاشیده می شود تا باز کردن قالب را آسان نماید. پس از باز کردن قالب، بتن دارای سطحی یکنواخت، صاف و نرم خواهد بود، ضمن اینکه حباب های سطحی نیز کاهش می یابند. OF-225 را می توان به نسبت ۱ به ۱ با آب رقیق نموده و روی سطح قالب به طور یکنواخت در یک لایه نازک پاشید.

قالب استفاده کرد.

سمپاش های سبک باغبانی وسایل مناسب برای پاشیدن OF-225 می باشند تا با پاشش ذرات ریز یک پوشش نازک یکنواخت به وجود آورند. از پاششی اضافی پرهیز گردد همچنین می توان به وسیله قلم مو یک پوشش نازک روی سطح به وجود آورد و اضافات آن را پاک نمود. چنانچه پس از اجرای لایه اول تمامی روغن جذب چوب و یا تخته گردید، لازم است پاشیدن روغن قالب تکرار گردد.

#### عملکرد

OF-225 با سیمان واکنش داده و بتن را از سطح قالب جدا می سازد و در نتیجه سطح بتنی که با لایه ای از OF-225 تماس دارد پس از باز کردن قالب یکنواخت، صاف و نرم خواهد بود. OF-225 تاثیر منفی بر خواص بتن ندارد و چنانچه در مقادیر پیشنهاد شده مصرف شود باعث عدم چسبندگی داخلی بتن نمی شود.

#### مصارف اولیه

OF-225 برای استفاده در روی چوب، تخته چند لا، فولاد و پلاستیک فشرده طراحی شده است و بایستی قبل از بتن ریزی استفاده گردد تا قالب به آسانی باز شود.

#### پوشش دهی

پوشش دهی OF-225 به صورت خالص به ازای هر لیتر ۳ تا ۴ متر مربع می باشد که بستگی به صاف بودن سطح دارد.

#### بسته بندی

OF-225 در ظرف های ۲۰ و ۲۲۰ لیتری عرضه می شود و در صورت نیاز در تانکرهای بزرگ نیز قابل تحویل است.

#### توجه

استفاده مکرر OF-225 بر روی سطوح چوبی نتایج تدریجی بهتری خواهد داشت زیرا با اشباع شدن آنها از روغن به راحتی آزاد می شوند. OF-225 را می توان روی سطوح چوبی که قبلاً به روغن قالب های دیگر آغشته شده اند نیز مصرف نمود.

#### مراقبت از وسایل کار

باقیمانده OF-225 در پیستولت و یا سمپاش مانعی ندارد، ولی در برخی از وسایل ممکن است واشرهای لاستیکی در تمامی مداوم با این محصول نرم شوند.

#### مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	مایع
رنگ	کهربایی
وزن مخصوص	۰/۸۵ تا ۰/۸۷ gr/cm <sup>3</sup>
مقدار کلر	فاقد کلر

#### ترکیبات

ماده آزاد کننده قالب محتوی روغن، مواد فعال شیمیایی و قابل اختلاط با آب می باشد.

#### روش استفاده

قبل از اولین بتن ریزی و بلافاصله پس از باز کردن و تمیز نمودن



## انبارداری

این محصول را در محیط سر پوشیده و به دور از تابش خورشید و دمای زیاد نگهداری نمایید. عمر مفید آن در صورتیکه در ظروف باز نشده نگهداری شود یک سال خواهد بود. عدم توجه به روش انبارداری مناسب باعث آسیب دیدگی محصول و یا ظرف آن می شود.

## تاییدیه کیفیت

تمامی محصولاتی که توسط شرکت بتن پاس تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند.

