

## Multi Epoxy Mortar

### ملات اپوکسی چند منظوره MEM

#### مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	دو جزئی (خمیر)
رنگ	خاکستری
وزن مخصوص ترکیب دو جزء gr/cm <sup>3</sup>	1/7 ± 0/1
مقاومت فشاری Mpa	۶۰-۷۰
مقاومت خمشی MPa	۳۷
مقاومت کششی MPa	۱۸
پایداری حرارتی	± ۵۰ C
چسبندگی به بتن (N/mm <sup>2</sup> ) ISO 4624	< 3 (بیش از نیروی پیوستگی بتن)
چسبندگی به آهن (N/mm <sup>2</sup> ) ISO 4624	۱۵
وضعیت شره کردن EN 1799	در سطوح عمودی تا ضخامت ۱۰ میلیمتر فاقد شره کردن است

#### زمان کاربری (POT LIFE):

دمای مخلوط	۱۵ درجه سانتیگراد	۲۵ درجه سانتیگراد	۴۰ درجه سانتیگراد
زمان کاربری	۹۰ دقیقه	۵۵ دقیقه	۲۰ دقیقه

#### آماده سازی سطح

تمامی سطوح باید تمیز و عاری از هرگونه آلودگی که امکان عملکرد منفی بر چسبندگی داشته باشد، مانند پوششهای قیری، رنگ، روغن، گرد و غبار، شیره سیمان و نظیر آنها گردند. حتماً بایستی کنترل شود تا آب ایستا بر روی سطح وجود نداشته باشد. بتن آسیب دیده بایستی تا لایه مستحکم تخریب گردد. حداقل نیروی پیوستگی بتن باید  $1/5 \text{ N/mm}^2$  باشد. سطوح فلزی نیز باید تا درجه SA2.5 بوسیله روشهای مکانیکی نظیر Sandblast و پس از آن وکیوم و آماده سازی گردند.

#### مشخصات

ملات اپوکسی یک چسب و ملات اپوکسی چند منظوره تعمیراتی دو جزئی بدون حلال، مقاوم در برابر رطوبت و دارای خاصیت تیکسوتروپیک است، که بر پایه رزینهای اپوکسی و فیلرهای ویژه تولید و عرضه می گردد.

#### مزایا

- فاقد حلال
- چسبندگی بسیار زیاد به انواع سطوح ساختمانی
- اجرای آسان و دارای قابلیت کاردک پذیری مناسب (بدون شره گی)
- مناسب برای اجرا در سطوح عمودی و اجرا در بالای سر
- مناسب برای اجرا بر روی سطوح بتن خشک و مرطوب
- مقاومت مکانیکی اولیه و نهایی زیاد
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی
- مقاوم در برابر سایش و ضربه
- سخت شدن بدون جمع شدگی
- ناتروا در برابر رطوبت و بخار آب
- تفاوت در رنگ اجزا (جهت کنترل اختلاط)

#### مصارف

- به عنوان چسب برای قطعات بتنی، سنگهای طبیعی سخت، سرامیک، آجر و سایر مصالح ساختمانی، آهن، چوب و شیشه
- به عنوان ملات تعمیراتی جهت گوشه ها و لبه ها، پر کردن سوراخ ها و لبه های درزها
- به عنوان پرکننده درزها و ترکها برای پر کردن درزهای سخت و پر کردن ترکهای غیر متحرک





## میزان مصرف

با محاسبه حجم مقطع و با در نظر گرفتن وزن مخصوص ۱/۷ گرم بر سانتی متر مکعب می توان میزان مصرف را مشخص نمود.

## بسته بندی

مجموعاً در بسته بندی های ۵ کیلوگرمی عرضه می گردد.

## نگهداری

در ظروف در بسته و به دور از رطوبت و یخ زدگی و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری گردد. مدت زمان نگهداری یک سال پس از تاریخ تولید می باشد.

## بهداشت و ایمنی

پس از اتمام کار، کلیه ابزار را به وسیله حلال نفتی (مثل تینر) شستشو دهید. از اختلاط هر نوع حلال با محصول شدیداً خودداری نمایید.

از تماس محصول، با پوست بدن جلوگیری به عمل آمده و چنانچه با پوست بدن تماس یافت آن را بوسیله حلال های نفتی زوده و سپس بوسیله آب و صابون شستشو دهید. در صورت تماس با چشم به پزشک مراجعه نمایید.

- در هنگام اجرا و خشک شدن سطح به طور مقدار کافی از هوای تازه را به محیط وارد کنید.

- از ماسک و عینک استفاده کنید.

- هرگونه جرقه، جوشکاری، کشیدن سیگار و روشن کردن شعله در محیط اجرا ممنوع است.

## دستورالعمل مصرف

دو جزء را به طور کامل با هم مخلوط نمایید. مخلوط باید در زمان کاربری (POT LIFE) ذکر شده اجرا گردد. هاردنر (جزء B) را به جزء A اضافه کنید و به خوبی توسط میکسر با دور کند (حداکثر ۵۰۰ دور بر دقیقه) با هم مخلوط کنید. عمل میکس کردن را به مدت سه دقیقه ادامه دهید و از میکس شدن مواد در کناره های ظرف با هم مطمئن شوید تا رنگ و قوام یکنواختی حاصل شود. اجرا می تواند بلافاصله بعد از میکس کردن صورت گیرد و نیاز به زمان دادن به مخلوط نیست.

گرمایا بودن واکنش سخت شدن اپوکسی ممکن است باعث بالا رفتن دما شود که سبب از دست رفتن کارایی می شود. برای جلوگیری از این امر مخلوط را در ظروف کم عمق بریزید و یا در همان دقایق ابتدایی اجرا را آغاز کنید.

در آب و هوای گرم دمای مواد قبل از مخلوط کردن باید بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. در غیر این صورت زمان کاربری (POT LIFE) به شدت کوتاه خواهد بود.

- در آب و هوای سرد در صورت سفت شدن مواد آن را به صورت غیر مستقیم گرم نمایید.

- هرگز مخلوط را رقیق نکنید.

- هنگامی که دمای سطح کمتر از ۱۲ درجه سانتیگراد است از اجرای ملات خودداری کنید.

جهت اجرا بر روی سطح آماده سازی شده در لایه نازک از یک ماله یا با استفاده از دست (محافظة شده با دستکش) استفاده نمایید. جهت اجراء ملات به ویژه در ضخامتهای زیاد سعی کنید که از یک قالب استفاده شود. پس از سخت شدن جهت بررسی میزان چسبندگی میتوانید به آرامی با چکش به ملات ضربه بزنید

