

Poly Fiber

www.betonpas.com

الیاف پلی پروپیلن PF

الیاف پلی پروپیلن جهت افزایش دوام بتن و کنترل ترک سطوح

شرح

Poly Fiber به عنوان ماده افزودنی جهت کنترل ترکها به مخلوط بتی اضافه میگردد. الیاف پلی پروپیلن آبدوست نبوده در نتیجه آب جذب نمی کند و مخرب

نیز نمی باشد. همچنین این الیاف ها از طریق پلیمریزاسیون پروپیلن به صورت یک پلیمر خطی، بعد از پیدا شدن کاتالیست زیگلر ناتا تولید می شوند. علاوه بر آن، این دسته از الیاف ها در برابر مواد قلیابی، شیمیابی و کلراید ها مقاوم هستند و خاصیت انتقال حرارتی کمی دارند.

الیاف پلی پروپیلن نیاز به آب تازه ندارد و مزاحمتی برای ترکیب سیمان با آب ایجاد نمی کند. این ماده بصورت تک رشته ای و در دو اندازه موجود می باشد. نوع ۱۲

میلیمتر برای بتن و نوع ۶ میلیمتری برای بلاستر یا ملات به کار میروند و از آن برای جلوگیری از تشکیل ترکهای ریز ناشی از انقباض بتن، خشک شدن زودرس یا نوسانات زودهنگام دما استفاده می شود. این اقدامات جهت بهره برداری بهینه از خصوصیات ذاتی مواد سیمانی ساخت شده انجام می گردد.

مصارف

- کنترل ترک در بتن آماده، بتن پیش ساخته، شاتکریت متداول، اجرای پوشش کفها و اندودکاری
- دالهای بتی، بتن های طرح دار و سواره روها
- ترمیم لکه ها و اجرای تیغه های نازک

مزایا

- مقرن به صرفه
- مصرف آسان و به نیروی کار و زمان اجرای کمی احتیاج دارد
- پخش یکنواخت در مخلوط بتن
- افزایش مقاومت فشاری و کششی
- ضد ترک و جایگزین مناسب برای شبکه آرماتورها

الیاف پلی پروپیلن نیاز به آب تازه ندارد و مزاحمتی برای ترکیب سیمان با آب ایجاد

نمی کند. این ماده بصورت تک رشته ای و در دو اندازه موجود می باشد. نوع ۱۲

میلیمتر برای بتن و نوع ۶ میلیمتری برای بلاستر یا ملات به کار میروند و از آن

برای جلوگیری از تشکیل ترکهای ریز ناشی از انقباض بتن، خشک شدن زودرس

یا نوسانات زودهنگام دما استفاده می شود. این اقدامات جهت بهره برداری بهینه

از خصوصیات ذاتی مواد سیمانی ساخت شده انجام می گردد.



بسته بندی

Poly Fiber در کیسه‌های ۱۵ کیلوگرمی عرضه می‌شود.

نگهداری

در محیط سرپوشیده به دور از تابش نور خورشید و در دمای زیر ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری گردد. مدت زمان نگهداری ۲۴ ماه پس از تاریخ تولید می باشد.

بهداشت و ایمنی

این ماده در رده محصولات خطرناک طبقه‌بندی نمی‌شود.

جامد رشته‌ای	حالت فیزیکی
سفید	رنگ
$0/91 \pm 0/05$	وزن مخصوص gr/cm^3
۱۸ تا ۳۰ میکرون	ضخامت
۷۰۰۰-۵۵۰۰ MPa	مدول یانگ
+۱۶۰°C	نقطه ذوب

دستور العمل مصرف

الایاف پلی پروپیلن را می بایست به مخلوط مورد نظر اضافه نموده و به مدت ۵ دققه میکس، گرد.

مِنْزَانٌ مُصْفَفٌ

میزان پهنه مصرف الیاف Poly Fiber جهت دستیابی به شرایط لازم باید با تولید مخلوط آزمایشی و استفاده از مواد و شرایط کارگاهی تعیین گردد. به عنوان یک راهنمایی جهت انجام آزمایش، میزان ۱ کیلوگرم در هر متر مکعب بتن توصیه می‌گردد. در صورت استفاده از این الیاف بالاتر از میزان پیشنهادی با دفتر شرکت شنبیاپی بتن پاس تماس حاصل نمایید.

استاندارد

یا استاندارد ASTM C111.6 مطابقت دارد.

