

Polyur Paint 90

رنگ پلی یورتان PP-90

پوشش سطوح خارجی بر پایه پلی یورتان

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	مایع ویسکوز
رنگ	در فام های متنوع
تعداد اجزاء	دو جزئی
وزن مخصوص gr/cm^3	1.29 ± 0.1
نوع حلال رقیق کننده	تینر پلی یورتان
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	۵۰ میکرون

مشخصات

PP-90 بر اساس رزین پلی ال و هاردنر ایزوسیانات، به صورت براق تولید و ارائه می شود. رنگ پلی یورتان نسبت به اشعه UV خورشید مقاومت بالایی دارد و با توجه به حفظ براقیت و ثبات رنگ به عنوان پوشش نهایی در سطوح خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. این رنگ به عنوان لایه محافظ، از مقاومت مکانیکی، شیمیایی، سایش و ضربه خوبی برخوردار است. همچنین در برابر شرایط جوی و محیطی پایداری بالایی از خود نشان میدهد.

مزایا

- دارای زیبایی ظاهری
- چسبندگی عالی بر روی انواع سطوح فلزی و غیر فلزی
- دارای مقاومت مکانیکی
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی
- مقاوم در برابر ضربه و سایش
- دارای استحکام کششی
- مقاوم در برابر پاره گی
- دارای ازدیاد طول بالا

آماده سازی سطح:

در صورت وجود هر گونه آلودگی روی سطح، از روش های مناسب نظیر فشار باد، شستشو با شوینده های خنثی و یا امولسیون پاک کننده، سطح مورد نظر را تمیز نمایید.

در صورتی که سطح دارای رنگ آمیزی قبلی کاملاً تخت و صیقلی است، استفاده از روش های مکانیکی نظیر سنباده زنی، برس سیمی و یا سندبلاست جهت بالا بردن زبری سطح و حصول چسبندگی مناسب توصیه می گردد. اجرای رنگ باید بلافاصله پس از آماده شدن سطح و قبل از ایجاد هر نوع آلودگی بر روی سطح کار انجام پذیرد.

دستورالعمل مصرف

پس از آماده نمودن سطح، دو جزء A و B را با یکدیگر مخلوط کنید. در صورت لزوم می توان مقداری تینر پلی یورتان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به رنگ اضافه نموده و با استفاده از پمپ، اسپری و یا غلطک .. رنگ را اجرا نمایید. توجه شود که در طی رنگ آمیزی در محیط سر بسته از سیستم تهویه هوا استفاده شود و همچنین درجه حرارت و رطوبت نباید باعث کندانس شدن رطوب روی سطح کار گردد. پس از اتمام کار تمامی وسایل و تجهیزات را با استفاده از تینر پلی یورتان شستشو دهید.

میزان مصرف

مقدار دقیق مصرف با در نظر گرفتن وزن مخصوص و سطح مورد اجرا، محاسبه می گردد.

مصارف

- انواع سطوح در معرض تابش نور خورشید
- محافظت از سطوح در مجاورت با مواد شیمیایی مخرب
- مورد استفاده در سازه های فلزی و غیر فلزی کارخانه ها، نیروگاه ها، پتروشیمی، پالایشگاه ها، تأسیسات هسته ای و سکوه های خارج از آب
- مورد استفاده جهت قسمت فوقانی کنار کشتی و سطوح بیرونی ساختمان ها

بهداشت و ایمنی

این مواد دارای قابلیت اشتعال می باشند، بنابراین باید به دور از حرارت، جرقه و شعله نگه داشته شود، از تماس مداوم با پوست جلوگیری نمایید. در صورت تماس با آب فراوان شستشو دهید.

بسته بندی

مجموعاً در بسته بندی های ۲۰ کیلوگرمی عرضه می شود.

نگهداری

به دور از تابش مستقیم نور آفتاب، حرارت و رطوبت نگهداری نمایید. مدت زمان نگهداری در بسته بندی اولیه ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید می باشد.

