

Tile sive P

چسب کاشی پلیمری TS-P

چسب خمیری جهت نصب کاشی روی دیوار

مشخصات

Tile Sive P مخلوطی از پلیمرهای مصنوعی و تقویت کننده چسبندگی به همراه پر کننده های میکرونیزه معدنی و ترکیبات شیمیایی آبنده کننده می باشد. این محصول دارای چسبندگی بسیار بالا و همچنین مقاومت فشاری و کششی بالاتر از محدوده استاندارد در سیکل های مختلف حرارت و یخ بندان در محیط های مستغرق در آب و محیط های خشک می باشد. بدین صورت که پس از خشک شدن و گیرش به هیچ وجه در آب حل نخواهد شد.

مصارف

- چسباندن کاشی روی کاشی قدیمی
- چسباندن کاشی بر روی سطوح گچی، چوبی و یا سنگی
- سازه هایی که دارای کشش، انقباض و انبساط حجمی هستند
- مواردی که نیاز به سرعت اجرایی بالا دارد

مزایا

- مقاومت بسیار بالا
- سهولت در نصب کاشی
- صرفه جویی در وقت و هزینه
- استحکام در برابر تنش های ساختمان
- قابل استفاده بر روی دیوارهای سیمانی، بتنی، سنگ، کاشی قدیمی، موزائیک و حتی گچ
- نصب بدون تخریب و برداشتن زیر کار قدیمی
- انعطاف پذیری بسیار مناسب
- آب بندی و حل نشدن در آب پس از خشک شدن

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	خمیری
رنگ	سفید
وزن مخصوص gr/cm ³	1.60 ± 0.1
PH	8 ± 1
دمای زمان اجرا	۱۰ °C الی ۳۵ °C





دستورالعمل مصرف

سطح باید کاملاً مستحکم و بدون وجود ذرات سست باشد. مناسب‌ترین زیرساختها شامل بتن‌های مسلح و اسفنجی، ملات‌های سیمانی و پلاسترها هستند. سطح پلاسترهای قدیمی باید در وضعیت خوبی بوده و عاری از روغن، آلودگی و گردوغبار باشد.

در صورتی که سطح کار قبلاً پوشش دیگری از جمله کاغذ دیواری داشته باشد ابتدا باید کاغذ را از دیوار جدا کرده و سپس با کمک پرایمر، زیر سازی نمود. زیر کارهایی که با گچ انجام شده بایستی قبل از نصب چسب کاشی با پرایمر آغشته شود. جهت نصب کاشی روی کاشی بایستی اول هر گونه چربی از روی سطوح کاشی پاک نموده و به وسیله تیشه مقداری از لعاب کاشی قدیمی برداشته شود. با استفاده از ماله یا کاردک شانه دار چسب را به وسعت حداکثر یک متر مربع و ضخامت ۳ الی ۴ میلیمتر روی دیوار پهن نمائید. در مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه کاشیها را روی چسب نصب کنید. کاشیهای نصب شده بر روی دیوار بعد از ۴۸ ساعت به استحکام نهایی خود میرسند و بعد از این مدت می‌توان بندکشی را شروع نمود و به فاصله دو روز پس از بندکشی سطح مورد نظر قابل استفاده می‌گردد. برای نصب با چسب کاشی باید حداقل ۶۰٪ پشت کاشی به چسب آغشته گردد. کاشی کاری نباید در هوای سرد و زیر صفر درجه صورت گیرد چراکه در صورت یخزدگی چسب، عدم چسبندگی کامل رخ خواهد داد.

میزان مصرف

میزان مصرف بستگی به سطح زیرکار و چگونگی برجستگی‌های پشت کاشی و سرامیک داشته و به طور معمول برابر ۲/۵ کیلوگرم برای هر متر مربع می‌باشد.

استاندارد

ISIRI2930

بسته بندی

Tile Sive P در سطل‌های ۱۲،۵،۱ و ۲۵ کیلوگرمی عرضه می‌گردد.

نگهداری

در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد به دور از رطوبت، یخزدگی، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری گردد. مدت زمان نگهداری ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید در بسته‌بندی اولیه می‌باشد.

بهداشت و ایمنی

این محصول جزء مواد خطرزا نمی‌باشد. با این وجود بهتر است از تماس با پوست و چشم جلوگیری شود و از دستکش و عینک استفاده نمایید، در صورت تماس با مقدار فراوانی آب بشوید